


## Produkt-Dokumentation

### Labordaten:

Viskosität		
Stabinger (ASTM D7042)	Temperatur	$\nu$ (mm <sup>2</sup> /s)
	0 °C	550
	20 °C	150
	40 °C	60
Viskositätsindex (ISO)		150
Viskosität-Temperatur-Verhalten		gut


<b>Aussehen</b>	gelb
<b>Dauertieftemperatur</b> 72 Std. flüssig	-20 °C
<b>Einsatztemperaturen</b>	-15 °C bis +100 °C
<b>Dichte 20 °C (DIN)</b>	0.98 g/cm <sup>3</sup>
<b>Oberflächenspannung</b>	32 mN/m
<b>Verdunstungsrate</b> 24 Std./105 °C	0.1 % sehr niedrig
<b>Tropfenbeständigkeit</b>	gut
<b>Alterungsbeständigkeit</b>	sehr gut
<b>Korrosionsbeständigkeit</b>	Ms: sehr gut St: sehr gut
<b>Kunststoffbeständigkeit</b>	PA66, PBT, POM
<b>bedingt beständig</b>	POM (CL)
<b>unbeständig</b>	ABS, ASA, PC, PPO, SB
<b>Zusammensetzung</b>	Arylpolyalkanoat

### Bemerkungen:

Clock 859 wurde speziell zur Schmierung von Großuhrwerken entwickelt: die Reibungs- und Verschleißwerte von Clock 859 bei den klassischen Lagermaterialien Messing und Stahl sind sehr gut. Die Alterungsstabilität erreicht nahezu Werte von Silikonölen. Spezielle Stabilisatoren schützen das Öl vor nachteiligen Einfüssen von Trieb- und Automatenstählen.

### Tribologische Daten:

Prüfsystem: Kugel/Prisma (ISO 7148/2)



Reibungsverhalten					
Abhängig von der Gleitgeschwindigkeit					
$\nu$ (mm/s)	f	Reibzahl f			
		0.1	0.2	0.3	0.4
0	0.16	[Bar chart showing high friction]			
20	0.05	[Bar chart showing medium friction]			
50	0.02	[Bar chart showing low friction]			
200	0.02	[Bar chart showing low friction]			


Materialpaarung: Stahl/Messing, Last 3 N, 25 °C  
Schmierstoff: Clock 859

Verschleißverhalten						
Vergleich: trocken und geschmiert mit Clock 859						
Materialpaarung	Verschleiß (in mm)					
		0.01	0.03	0.1	0.3	1.0
St/Ms: TS5100 trocken	[Bar chart showing high wear]					
St/St: TS5100 trocken	[Bar chart showing high wear]					

Prüfparameter: Last 30 N, Weg ca. 10 km, 25 °C  
 $\nu=28.1$  mm/s

### Anwendungen:

Großuhrwerke, Zähler, Wecker, Schneckengetriebe, Messgeräte, Plotter, Drucker, Messing-Stahl-Lagerungen von 0.1 bis 10 mm Durchmesser.




### Produkt



### Lagerwerkstoff



### Einsatztemperatur



### Lagerlast



### Gleitgeschwindigkeit



### Lebensdauer



### Viskosität



### Benetzung



P093c